

Lithol® Fast Maroon L 4763

Lithol® Echtmarron L 4763



economical maroon pigment with good fastness to over-coating, preferably for budget-priced industrial finishes
wirtschaftliches Marronpigment mit guter Überlackierbarkeit, vorzugsweise für kostengünstige Industrielacke

Colour Index	Pigment Red 52:2 / 15860:2
chemical nature	BON maroon, Mn lake
chemische Struktur	BON-Marron, Mn-Lack

physical form	powder
Lieferform	Pulver

physical data physikalische Daten

pH value pH-Wert	6–9
conductivity Leitfähigkeit	< 500 µS/cm
specific surface spezifische Oberfläche	66 m²/g
density (20 °C [68 °F]) Dichte (20 °C)	1.60 g/cm³
bulk volume Schüttvolumen	4.7 l/kg
dry content Trockengehalt	> 97.5 %

resistance to chemicals (powder) Chemikalienbeständigkeit (Pulver)

acids (HCl, 2 %) Säure (HCl, 2 %)	4
alkalis (NaOH, 2 %) Alkali (NaOH, 2 %)	4

heat resistance Temperaturbeständigkeit	150 °C (302 °F)
--	-----------------





fastness to overcoating Überlackierbarkeit	5
---	---


fastness to weathering Wetterechtheit	1	2	3	4
--	----------	----------	----------	----------

alkyd/melamine Alkyd/Melamin	4		3–4	4
---------------------------------	---	--	-----	---

acrylic/melamine Acryl/Melamin				
-----------------------------------	--	--	--	--

two-coat metallic Zweischichtmetallisch				
--	--	--	--	--





resistance to solvents (powder) Lösemittelechtheiten (Pulver)		fields of application Einsatzgebiete	
ethanol Ethanol	2	baking systems Einbrennsysteme	●
butyl acetate Butylacetat	3–4	aqueous systems wässrige Systeme	○
methylethyl ketone Methylethylketon	3	acrylic/isocyanate systems Acryl/Isocyanatsysteme	○
xylene Xylol	2	acid-curable systems säurehärtbare Systeme	○
white spirit Testbenzin	3	amine-curable systems aminhärtbare Systeme	○
Solvenon® PM ¹	1	air-drying systems lufttrocknende Systeme	●

●	recommended empfohlen
◐	limited suitability bedingt geeignet
○	not recommended nicht empfohlen

¹ methoxy-1,2-propanol
1-Methoxy-2-Propanol

The demonstrated shades are printed and only approximately match the original hues. Likewise, the shades viewed on a computer screen or printed on a computer printer may differ from the original ones.

Safety

When handling these products, advice and information given in the safety data sheet must be complied with. Further, protective and workplace hygiene measures adequate for handling chemicals must be observed.

Note

The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our product, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the product for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights, etc. given herein may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the product. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

® registered trademark of BASF Group, unless otherwise indicated
™ trademark of BASF Group

Die veranschaulichten Farbtöne wurden gedruckt und entsprechen nur näherungsweise den Originalfarbtönen. Das Gleiche gilt bei Anzeige auf einem Computermonitor oder Ausdruck über einen Computerdrucker.

Sicherheit

Bei der Handhabung dieses Produktes sind die Angaben und Hinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Im Übrigen sind die beim Umgang mit Chemikalien gebotenen Vorsichts- und arbeitshygienischen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Zur Beachtung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

® eingetragene Marke der BASF Gruppe, sofern nicht anders vermerkt
™ Marke der BASF Gruppe

BASF Aktiengesellschaft
Performance Chemicals for
Coatings, Plastics and Specialties
67056 Ludwigshafen, Germany
www.basf.com/pigments
www.basf.com/resins
www.basf.com/lightstabilizers